

## Gong Myoung Technologies Co. (韓国)

GMT-WAX は、Gong Myoung Technologies 社の独自の重合方法で開発致しました。幅広い用途にご使用いただけます。

### 高密度酸化ポリエチレン WAX

	粘度 (cps.@180°C)	酸価 (mgKOH/g)	用途
AC-1216	6,800	16	フルーツワックス、塩ビ滑剤、化粧品
AC-1220	5,800	20	フルーツワックス、塩ビ滑剤、化粧品
AC-1225	4,300	25	OPV、繊維用エマルジョン
AC-1230	3,700	30	OPV、繊維用エマルジョン

### 酸化ポリプロピレン WAX

	粘度 (cps.@170°C)	酸価 (mgKOH/g)	用途
AC-2505	1,150	5	プラスチック、塗料、インキ、コーティング
AC-2516	250	16	プラスチック、塗料、インキ、コーティング
AC-2520	120	20	プラスチック、塗料、インキ、コーティング