

# SOYGOLD

## 溶剤特性の比較

取扱: 三洋貿易株式会社

東京化学品1部2G

TEL: 03-3518-1068

FAX: 03-3518-1232

溶剤	VOC*1 %	カリブタ ノール価	絶縁耐 力	蒸気圧 mmHg 20	引火点 ( )	沸点( ) @760mm HG	揮発速度 *2 @25	比重 g/ml 25	粘度 @25
SOYGOLD 1000	7.29	61	42.2	1.8	>149	333	<0.006	0.882	4.50
SOYGOLD 1100	3.84	58	40.4	1.4	>149	336	<0.005	0.880	4.50
SOYCLEAR 1500	5.5	56	51.6	0.8	>149	334	<0.005	0.876	4.50
SOYGOLD 2000	4.89	61	>56.9	1.9	>149	334	<0.005	0.882	4.72
CANOLAGOLD 110	4.1	56	43.2	0.6	>149	337	<0.002	0.876	4.50
ミネラルスピリッツ	100	35			42	160 – 187	0.16	0.775	0.88
ソルベントナフサ	100	35			14	124 – 142	1.81	0.748	0.62
トルエン	100	105			5	110.6	2.00	0.863	0.57
D-リモネン	95	56			48	175 – 176	0.005	0.843	3.50

\*1: EPA Method #24

\*2: n-butyl acetate(NBAC) = 1